




Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo

Brilhante e Acetinado
Interior - Exterior - Madeiras

O Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo Veloz é um produto com ótima resistência a raios UV, mantendo a superfície em perfeito estado após até 2 anos de sua aplicação, resistindo a ação do sol, mofo, fungos e umidade. Além disso, possui maior impermeabilidade deixando a madeira com acabamento nobre e preservado. O desempenho e o rendimento do Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc. Não aplicar os produtos sobre madeira deteriorada, com fungos ou cupins.

APLICAÇÃO

 **Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).**

SUPERFÍCIE

 **Madeira nova e repintura.**

DILUIÇÃO

10%

Pincel e Rolo de Espuma: Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%.

Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.

10 partes de tinta
+ 1 parte de A-RRAZ



Rende 3,75m², para lata de 900ml.

Rende 18,75m², para lata de 3,6L.

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



Madeira Nova: 3 demãos, com intervalo de 12 horas.

Repintura: De 1 a 2 demãos.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



3 a 6 horas ao toque

12 horas entre demãos

24 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Não exponha a superfície aplicada a esforços pesados durante 15 dias. Após esse período, limpe a área utilizando pano ou esponja em solução de água e detergente neutro. Veja sempre a validade do produto antes de usá-lo.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Madeira Nova e Repintura

Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Eliminar o pó. Selar a superfície aplicando uma demão diluída com 50% de Thinner F-15 Veloz (superfícies internas não molháveis) ou uma demão de Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo Veloz, diluído com até 10% de Diluente A-rraz Veloz (aplicado com pincel). Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Selar a madeira com Selador Concentrado Veloz, diluir com Diluente B-52 Veloz, lixar e limpar a superfície. A mesma deve estar bem limpa, seca, sem poeira ou gordura. A primeira demão deverá ser diluída com Diluente A-rraz Veloz, na proporção de 1:1. Isso ajudará no acabamento das demais demãos.

Madeiras já Envernizadas

Lixar e eliminar o brilho, uniformizar a superfície. Limpar a superfície com um pano levemente umedecido com Diluente A-rraz Veloz.

Repintura da Madeira

Lixar para eliminar o brilho (grana 360/400) e retirar o pó. Resíduos de removedores devem ser eliminados.

Mancha de Gordura

Limpar com um pano umedecido em Diluente A-rraz Veloz.

Partes Mofadas

Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de Verniz para 1 parte de Diluente A-rraz Veloz e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseje pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmento inorgânico. Não contém benzeno ou metais pesados. Desenvolvido conforme norma NBR 11702:2019 tipos 4.3.1.7 (brilhante) e 4.3.1.8 (acetinado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastore
CRQ. 06201024 - 6ª Região

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

PROIBIDO PARA COLETA SELETIVA