



# Zarcão

## Anticorrosivo

### Fundo Preparador Acabamento Premium - Fosco

**Zarcão Veloz** é um produto de excelente rendimento e ótimo alastramento, utilizado para proteger madeiras e especialmente indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas novas ou com indícios de corrosão, estando em ambientes internos e externos. O desempenho e o rendimento do Zarcão Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc. Não aplicar os produtos sobre madeira deteriorada, com fungos e cupins.

#### APLICAÇÃO



**Rolo de espuma, pistola, pincel ou trincha.**

#### SUPERFÍCIE



**Metais ferrosos e madeira.**

#### DILUIÇÃO



**Pincel/trincha e Rolo:**

Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%.

**Pistola:** Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup> em camadas finas e bem distribuídas.



#### RENDIMENTO



**Rende acima de 5 m<sup>2</sup>,** para lata de 750ml.  
**Rende acima de 12,5 m<sup>2</sup>,** para lata de 900ml.  
**Rende acima de 21 m<sup>2</sup>,** para lata de 3L.  
**Rende acima de 50 m<sup>2</sup>,** para lata de 3,6L.  
**Rende acima de 250 m<sup>2</sup>,** para lata de 18L.

Acabados por embalagem.

Dependendo do substrato, caso seja de superfície lisa e uniforme rende mais. Caso seja superfície rugosa ou mal preparada rende menos.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

#### DEMÃOS



**De 1 a 2 demãos,** com intervalo de 8 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

#### SECAGEM



**4 horas** ao toque  
**8 horas** entre demãos  
**24 horas** final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



##### Madeira Nova e Repintura

Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Diluente A-rraz Veloz. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura, proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz.

##### Madeiras Tratadas

Agite bem o produto antes e após a diluição até a sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de Zarcão Veloz com 1 e 1/2 partes de Diluente A-rraz Veloz. Nas demais demãos, diluir 10 partes de Zarcão Veloz com 1 parte de Diluente A-rraz Veloz.

##### Ferro com ou sem ferrugem

Remover totalmente a ferrugem utilizando lixa (grana 80/150) e/ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após a secagem, lixar (grana 360/400) e eliminar o pó.

##### Repintura de Ferro

Lixar a superfície (grana 360/400) e eliminar o pó. Tratar os pontos de ferrugem conforme descrito acima.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser pintada, dilua 10 partes de Zarcão Veloz para 1 parte de Diluente A-rraz Veloz e misture bem, até a homogeneização do produto estiver completa. Repetir para todas as demãos.

**Composição:** Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, seca Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secagens, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.1.1.3 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



**ATENÇÃO:**



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.  
Evite inalar os vapores.  
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18  
I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pestana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

