



Massa Gesso e Drywall

Interior - Branca

A Massa Gesso e Drywall Veloz foi elaborada especialmente para atender às exigências dos sistemas de construção a seco, oferecendo um acabamento refinado. Devido a sua alta flexibilidade evita que o produto retraia na fita garantindo uma aderência perfeita, tanto ao ser aplicada diretamente na placa de drywall quanto ao ser utilizada na fita durante o tratamento das juntas. O desempenho e o rendimento da Massa Gesso e Drywall Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Espátula ou desempenadeira de aço.

SUPERFÍCIE



Placas de gesso acartonado drywall, juntas entre chapas de gesso e drywall, acabamentos em geral, cantoneiras de reforço e arremate para parafusos.

Não utilizar em placas cimentícias e áreas expostas às intempéries.

DILUIÇÃO



Pronto para uso.

RENDIMENTO



Para Balde de 15L: Rende acima de 54m².
Para Balde de 3,6L: Rende acima de 13m².

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo do tipo e condição da superfície.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos com intervalos de 3 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de demãos. Sempre lixar entre demãos.

SECAGEM



30 minutos ao toque
3 horas entre demãos
5 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Em bom estado

Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar.

Com brilho

Lixar e eliminar o pó com um pano úmido e aguardar a secagem.

Com umidade

Antes de aplicar o produto, resolva o que está causando o problema.

Com gordura e graxa

Misturar água e detergente neutro em partes iguais. Lavar bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com água. Espere secar bem para aplicar a Massa Gesso e Drywall Veloz.

Partes mofadas

Misture água e água sanitária em partes iguais. Lavar bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com bastante água. Esperar secar para aplicar a Massa Gesso e Drywall Veloz.

Imperfeições acentuadas na superfície

Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Corrigir previamente com a Massa Gesso e Drywall Veloz.

Placas de gesso acartonado (drywall)

A superfície a ser aplicada, deve estar seca, limpa e livre de resíduos. Eliminar o pó com um pano úmido. Aplicar (de cima para baixo) uma camada da Massa Gesso e Drywall Veloz longitudinalmente sobre a junta de aproximadamente 25cm de largura sobre a base. Marque o eixo da junta (de cima para baixo). Coloque a fita de papel micro perfurado (de baixo para cima) sobre o eixo da junta com sua saliência sobre a primeira camada de Massa Gesso e Drywall Veloz. Pressionar firmemente a fita (de cima para baixo), com o auxílio da espátula metálica, para eliminar o excesso de massa, bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cubra a fita com uma leve camada de Massa Gesso e Drywall Veloz (aplicada de cima para baixo), para que a fita não se desprenda. Retire o excesso de produto sobre a fita nivelando com a superfície, com a desempenadeira na placa de drywall. Após a secagem completa, lixar toda a região da junta.

Arremate de parafusos e cantoneiras de reforço

Aplicar em cada ponto a Massa Gesso e Drywall Veloz com espátula metálica, em duas camadas cruzadas. Se necessário, após a secagem, repetir a operação nos pontos em que for verificada retração. Sempre aguardar a secagem para aplicar as demãos seguintes necessárias.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofa antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escoovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição : Emulsão acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e solvente universal. Produto classificado conforme norma da ABNT NBR 11702 vigente tipo 4.7.2. Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15758. Substâncias que contribuem para o perigo: Não aplicável.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Postano

CRQ. 06201024 - 6ª Região