



Textura Design e Rústica

Premium Exterior - Interior

A **Textura Design Veloz** é um produto que apresenta como características a hidrorrepelência, conferindo maior durabilidade à pintura por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura e torna desnecessária a aplicação de tinta de acabamento. Fácil aderência, aplicação e homogeneidade.

A **Textura Rústica Veloz** é um produto que traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento riscado decorativo e sofisticado, que realçam a textura e a hidrorrepelência, além de dispensar a aplicação de tinta para acabamento.

APLICAÇÃO



Design: Rolo de espuma rígida (texturização), rolo de lã ou lã sintética.
Rústica: Desempenadeira de aço e espátula de aço.

SUPERFÍCIE



Reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento e repintura sobre PVA ou acrílico.

DILUIÇÃO



Rústica: Pronta para uso.
Design: Diluir com água potável até 15%.



RENDIMENTO



Design
Rende acima de 22 m²,
acabados por embalagem. Para balde de 27kg.

Rústica
Rende acima de 11 m²,
acabados por embalagem. Para balde de 27kg

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de demãos.

DEMAÑOS



Design 2 demãos, sendo 1 para Selar e outra para Texturizar, com intervalo de 4 horas.
Rústica 1 demão.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



Design	Rústica
6 horas entre demãos	4 horas entre demãos
12 horas final	16 horas final
4 dias cura total	4 dias cura total

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Em bom estado (com ou sem pintura)

Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Reboco e concreto novo

Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.

Reboco fraco, gesso e fibrocimento

Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.

Imperfeições rasas e profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).

Manchas de gordura, graxas e partes mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de Textura Design para 1 e 1/2 partes de água potável e misture bem, até a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja aplicar.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição (Design e Rústica): Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e tensoativos etoxilados. Desenvolvido conforme normas NBR 17134 e 11702 vigentes tipo 4.6.1 (Textura Lisa) e tipo 4.6.3 (Textura Rústica) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA

Veloz
Química, Derivados de Petróleo
e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Postano
CRQ. 06201024 - 6ª Região