

MANTA LÍQUIDA

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - BRANCO



Barreira contra infiltração
Alto poder impermeabilizante

É um produto com alta elasticidade e flexibilidade para superfícies como lajes e coberturas sem trânsito (lajes de concreto armado), calhas, vigas, paredes com reboco, telhas de fibrocimento e cerâmicas sujeitas à intempéries, como batida de chuva e incidência de sol, repetidamente. Desenvolvido especialmente para proteger e reduzir a absorção de água, evitando infiltrações, umidade, mofo e fungos, a Manta Líquida Veloz após secagem, forma uma espessa camada protetora de elevada resistência química

Informações Técnicas

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados e cargas inertes minerais		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.5.16 Acabamento Redutor de Absorção de Água da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	8,5-9,5	Densidade	1,20 - 1,30 g/cm ³
Viscosidade	90-120KU	Diluição	Pincel/Trincheta e Rolo de lã: Na primeira demão diluir com água potável até 20%. Pronto para uso nas seguintes. Pistola: Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 1400 a 1600 psi. Usar o bico de abertura 0,025" e velocidade de aplicação de 7 a 9m ² /min.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincheta		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Quarto 0,9 L NÃO SE APLICA	Balde 4,2kg 4,3m ²	Balde 14kg 15m ²
Secagem	1 hora ao toque 3 horas entre demãos 12 horas final	Demãos	De 2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Abóbadas, vigas, calhas, paredes com reboco e concreto, lajes expostas sem trânsito, telhas de fibrocimento e cerâmica
Indicação de Aplicação	Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco iniciar aplicação. Reboco e Concreto novo: Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar quantas demãos forem necessárias de Manta Líquida Veloz até formar a película protetora. Reboco fraco, gesso e fibrocimento: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem. Imperfeições rasas e profundas: Corrigir com reboco as imperfeições e remover materiais soltos, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois aplicar a Manta Líquida Veloz (ambientes internos e externos). Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar seco e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.
	GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-3 I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região