

RENOVE

STANDARD - EXTERIOR / INTERIOR - SEMIBRILHO



Sem cheiro
Fácil aplicação
Resistente à sujeira
Brilho permanente

É um produto a base de resina acrílica de acabamento semibrilho, que rende mais (maior cobertura) e seca mais rápido, conferindo maior aderência entre demãos e menos respingos, além de proporcionar um excellentíssimo acabamento na superfície. Tem ótimo desempenho em ambientes externos e internos, indicado para pintura de acabamento de paredes em alvenaria, concreto ou cimentados.

Informações Técnicas

Composição	Água, emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15079 e 11702 vigentes tipo 4.5.9 Látex Standard da ABNT		
pH	8,5-10	Densidade	1,100 - 1,200 g/cm ³
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Diluir com água potável até 30%. Pistola: Diluir até 50% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9 L NÃO SE APLICA	Embalagem 3,6L 17m ² .	Embalagem 18L 85m ² .
Secagem	1 hora ao toque 4 horas entre demãos 4 horas final	Demãos	De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, textura, fibrocimento ou concreto.
Indicação de Aplicação	<p>Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco iniciar aplicação.</p> <p>Reboco e concreto novo: Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.</p> <p>Reboco fraco, gesso e fibrocimento: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.</p> <p>Imperfeições rasas e profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).</p> <p>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.</p>
Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar seco e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.
	GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região