

GESO E DRYWALL

ECONÔMICO - INTERIOR - FOSCO

Direto no gesso
Dispensa fundo preparador

É um produto de acabamento fosco especialmente desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso dispensando o uso do fundo preparador, pois não amarela com o tempo e fixa o "pó" solto específico do gesso, de forma que a superfície não sofra descascamento. Além disso, tem ótima cobertura, rendimento e fácil retoque.

Informações Técnicas

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero vinil-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensioativos etoxilados e carboxilados.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15079 e 11702 vigentes tipo 4.5.13 Látex Econômica para Gesso da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)		
pH	8,5-10	Densidade	1,100 - 1,400 g/cm ³
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Diluir com água potável até 40%. Demais Demãos: Diluir com água potável até 20%. Pistola: Regular a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9L NÃO SE APLICA.	Embalagem 3,6L 17m ² .	Embalagem 15L 70m ² .
Secagem 2 horas ao toque 4 horas entre demãos 12 horas final	Demãos	De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.	

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas PVA ou Acrílicas.
Indicação de Aplicação	<p>Pintura Nova (Gesso e Placa de Gesso): Corrigir as falhas (desnívelamento e saliências nas juntas ou rebaixamento nos pontos das cabeças dos parafusos) antes de qualquer intervenção. Imperfeições rasas podem ser corrigidas com Massa Corrida Veloz. Após a secagem, lixar as áreas tratadas (grana 150/180) e nivelar até a superfície do cartão. Eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.</p> <p>Repintura (Gesso e Placa de Gesso): Lixar toda a superfície e eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.</p> <p>Com mofo: Misturar água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com água em abundância. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.</p> <p>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.</p>

Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	<p>ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.</p> <p>GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>

Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz



Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região