

## MASSA CORRIDA INTERIOR



Pronto para uso  
Fácil aplicação  
Corrige e nivela  
Alto poder de  
preenchimento

É um produto indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, massa fina e gesso. Tem alto poder de preenchimento, ótima aderência, fácil de lixar, aplicar e excelente resistência à intempéries

### Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.2 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15348. Substâncias que contribuem para o perigo: não aplicável.		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	1.500 - 1.600 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	> 140KU	<b>Diluição</b>	<b>Pronto para uso</b>
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados ou espátula.		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Embalagem 6kg</b> 13 m <sup>2</sup>	<b>Embalagem de 20kg</b> 44 m <sup>2</sup>	<b>Embalagem 26kg</b> 57 m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	<b>30 minutos</b> ao toque <b>3 horas</b> entre demãos <b>5 horas</b> final	<b>Demãos</b>	<b>2 a 3 demãos</b> , com intervalo de 3 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

### Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Reboco, Concreto novo, Massa fina, Gesso e Fibrocimento.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<b>Em bom estado (com ou sem pintura):</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. <b>Com umidade:</b> Antes de aplicar o produto, resolva o que está causando o problema. <b>Gesso, concreto ou blocos de cimento:</b> Lixar e eliminar o pó com um pano úmido. Aguardar a secagem e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz, exceto sobre gesso corrido. <b>Reboco novo:</b> Aguardar no mínimo 30 dias, depois desse tempo, lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz em ambientes internos (Massa Corrida PVA) ou em ambientes externos e internos (Massa Acrílica). Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Veloz. <b>Reboco fraco, caiação, desagregado ou partes soltas:</b> Remover as partes soltas. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz. <b>Imperfeições acentuadas na superfície:</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Corrigir previamente com argamassa e/ou cimento. <b>Partes mofadas:</b> Misture água e água sanitária em partes iguais. Lavar bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com bastante água. Esperar secar para aplicar a Massa Veloz. <b>Com brilho:</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. <b>Com gordura e graxa:</b> Misturar água e detergente neutro em partes iguais. Lavar bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com água. Espere secar bem para aplicar a Massa Veloz.

<b>Recomendações</b>	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	<b>ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

<b>Precauções</b>	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a norma <b>ABNT NBR 14725-2</b> . Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Evitar inalação dos vapores. Operações como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser sempre utilizado quando possível. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. No caso de derramamento, contenha e recolha com materiais absorventes (areia, terra, serragem, etc.). A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.
-------------------	---



#### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO PARA

#### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região