

## COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

EXTERIOR / INTERIOR



Alta durabilidade  
Alta resistência  
Fino acabamento

**A Massa para Madeira** Veloz é uma massa branca perfeita desenvolvida para facilitar o processo de pintura em madeiras, pois corrige e nivela imperfeições existentes deixando o acabamento perfeito e sem irregularidades. É de fácil aplicação e lixamento deixando o trabalho mais suave. Seu excelente desempenho aumenta o rendimento e a proteção da tinta de acabamento.  
**O Liqui-brilho** Veloz é um produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas em superfícies externas e internas. O Fundo Preparador de Paredes Veloz é um produto indicado para uniformizar absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies pulverulentas externas e internas como reboço fraco, concreto ou reboço novo, pinturas descascadas ou calcinadas, paredes caladas, gesso e fibrocimento.  
**O Verniz Acrílico** Veloz é um produto indicado para dar maior proteção às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista, dando maior proteção e qualidade para diversos tipos de superfícies.

## Informações Técnicas

### Composição

**Massa para Madeira:** Emulsão acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e solvente universal.  
**Liqui-brilho e Fundo Preparador de Paredes:** Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.  
**Verniz Acrílico:** Resina acrílica estrenada, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não-metálicos, outros aditivos.

### Classificação

Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.3 (Massa para Madeira) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Substâncias que contribuem para o perigo: Não aplicável.  
 Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipos 4.8.4 (Liqui-brilho) e 4.1.2.8 (Fundo Preparador de Paredes) ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
 Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.3.2.4 (Verniz Acrílico) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

### pH

8,5-10

### Densidade

Massa para Madeira 1,500 - 1,600 g/cm<sup>3</sup>  
 Fundo Preparador de Paredes | Liqui-brilho | Verniz Acrílico 1,100 - 1,200 g/cm<sup>3</sup>

### Viscosidade

Massa para Madeira > 140KU  
 Fundo Preparador de Paredes | Liqui-brilho | Verniz Acrílico 90-100KU

### Diluição

**Massa para Madeira:** Pronto para uso.  
**Fundo Preparador de Paredes:** Pronto para uso.  
**Liqui-brilho:** Pronto para uso. Não utilizar mais do que 50% na mistura com a tinta látex e vinílica.  
**Verniz Acrílico:** Diluir com água potável até 10%. Para superfícies não-seladas aplicar a primeira demão diluída em 30% de água potável.

### Prazo de validade

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

### Aplicação

Espátula, pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos baixos, trincha, brocha ou escovado de pelo macio.

### Embalagem 0,9 L

NÃO SE APLICA

### Embalagem 3,6L

Massa para Madeira: Rende acima de 13m<sup>2</sup>; Liqui-brilho: Rende acima de 25m<sup>2</sup>; Fundo Preparador de Paredes: Rende acima de 35m<sup>2</sup>; Verniz Acrílico: Rende acima de 45m<sup>2</sup>;

### Embalagem 15L

Massa para Madeira: Rende acima de 57m<sup>2</sup>; Liqui-brilho: Rende acima de 104m<sup>2</sup>; Fundo Preparador de Paredes: Rende acima de 133m<sup>2</sup>; Verniz Acrílico: Rende acima de 187m<sup>2</sup>;

### Secagem

Massa para Madeira  
 30 minutos ao toque | 3 horas entre demãos | 6 horas final  
 Liqui-brilho e Fundo Preparador de Paredes  
 1 hora ao toque | 4 horas entre demãos | 6 horas final  
 Verniz Acrílico  
 2 horas ao toque | 4 horas entre demãos | 6 horas final.

### Demãos

Massa para madeira: De 1 a 2 demãos, com intervalo de 3 horas.  
**Fundo Preparador de Paredes:** De 1 demão.  
**Liqui-brilho e Verniz Acrílico:** De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.  
 Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

### Preparação

#### Norma ABNT NBR 13245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

### Superfícies

Reboco, concreto, blocos, lajes, fibrocimento, cobertura abaloiada, calhas, marquises, jardineiras, terraços, reservatórios, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

### Indicação de Aplicação

**Em bom estado (com ou sem pintura):** Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

**Reboco e Concreto Novo:** Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Selador Veloz, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

**Superfície de Reboco já pintadas:** Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.

**Superfícies de Reboco desmanchado com cal e/ou gesso:** Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.

**Superfícies Brilhantes:** Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.

**Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas:** Lavar com solução de água e detergente, enxagar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxagar e aguardar a secagem.

### Recomendações

Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

**ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

### Precauções

Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



### ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.  
 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
 91-3724-7100  
 sac@tintasveloz.com.br  
 www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
 tintasveloz



### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
 CNPJ: 04051523/0001-18 | I.E.: 15.213765-3  
 Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
 CRQ. 06201024 - 6ª Região