

VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR E MARÍTIMO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR
BRILHANTE - ACETINADO



Resistente as intempéries
Acabamento nobre
Brilho permanente

É um produto com ótima resistência a raios UV, mantendo a superfície em perfeito estado após até 2 anos de sua aplicação, resistindo a ação do sol, mofo, fungos e umidade. Além disso, possui maior impermeabilidade deixando a madeira com acabamento nobre e preservado.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos e pigmento inorgânico. Não contém benzeno ou metais pesados.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 16211 e NBR 11702 vigentes tipos 4.3.1.7 (brilhante) e 4.3.1.8 (acetinado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,85 - 0,95 g/cm ³
Viscosidade	70-90KU	Diluição	Pincel/Trincheta e Rolo: Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/in ² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincheta e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias ou boneca (áreas pequenas).		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9 L 3,75m ²	Embalagem 3,6L 15m ²	Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem	3~6 horas ao toque 12 horas entre demãos 24 horas final	Demãos	Madeira Nova: 3 demãos, com intervalo de 12 horas. Repintura: De 1 a 2 demãos. Rolo de espuma, pincel ou pistola: 2 demãos, dependendo do tipo de superfície. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Madeira nova e repintura
Indicação de Aplicação	<p>Madeira nova: Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Eliminar o pó. Selar a superfície aplicando uma demão diluída com 50% de Thinner F-15 Veloz (superfícies internas não molháveis) ou uma demão de Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo Veloz, diluído com até 10% de Diluente A-rraz Veloz (aplicado com pincel). Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Selar a madeira com Selador Concentrado Veloz, diluir com Diluente B-52 Veloz, lixar e limpar a superfície. A mesma deve estar bem limpa, seca, sem poeira ou gordura. A primeira demão deverá ser diluída com Diluente A-rraz Veloz, na proporção de 1:1. Isso ajudará no acabamento das demais demãos.</p> <p>Madeiras já envernizadas: Lixar, eliminar o brilho e uniformizar a superfície. Limpar a superfície com um pano levemente umedecido com Diluente A-rraz Veloz.</p> <p>Repintura de madeira: Lixar para eliminar o brilho (grana 360/400) e retirar o pó. Resíduos de removedores devem ser eliminados.</p> <p>Manchas de gorduras, graxas e partes mofadas: Limpar com um pano umedecido em Diluente A-rraz Veloz.</p> <p>Partes mofadas: Lavar com água sanitária, enxugar e aguardar a secagem.</p>

Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	<p>ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz.</p> <p>GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>

Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região