



O Galvetto Fundo p/Galvanizados Veloz é uma base preparadora fosca que protege e proporciona melhor aderência as tintas de acabamento como a tinta esmalte, resultando em pinturas resistentes que não descascam. Sua película possui alta aderência para chapas galvanizadas, zincadas e alumínio. Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento em superfícies internas.

O Galvetto Acabamento Veloz é ideal para quem busca praticidade e eficiência, pois oferece proteção e acabamento (fosco e brilhante), ideal para otimizar seu tempo sem abrir mão da qualidade. Indicado para superfícies internas e externas, metálicas ferrosas e não ferrosas (alumínio, galvanizado, etc) proporcionando um acabamento impecável e duradouro.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica e acrílica à base de óleo vegetal semissecativo, pigmentos inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organometálicos. Não contém metais pesados.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes tipo 4.1.1.1, Fundo para Aderência em Metais não Ferrosos ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NÃO CONTÉM BENZENO .		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,85 - 0,95 g/cm ³
Viscosidade	70-90KU	Diluição	Pincel/Trincheta e Rolo: Diluir com F-15 ou B-52 Veloz até 10%. Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com F-15 ou B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/in ² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincheta e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias ou boneca (áreas pequenas).		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9 L Fundo rende acima de 3,75m ² Acabamento rende acima de 4,25m ²	Embalagem 3,6L Fundo rende acima de 15m ² Acabamento rende acima de 17m ²	Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem	20 minutos ao toque 1 hora entre demãos 2 horas final	Demãos	Chapa Nova: 1-2 demãos (Fundo), 2-3 demãos (Acabamento) com intervalo de 12 horas Repintura: De 1 a 2 demãos. Rolo de espuma, pincel ou pistola: 2 demãos, dependendo do tipo de superfície. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Chapa galvanizada, zinizada, alumínio e repintura destas mesmas superfícies.
Indicação de Aplicação	Chapa nova (galvanizada, zinizada e alumínio): Realizar um bom lixamento na superfície para eliminar o brilho (grana 180/240). Remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Aplicar uma demão de Galvetto Fundo e/ou Acabamento para Galvanizados Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz. Após a secagem, aplicar a tinta de acabamento de sua preferência, sugerimos as linhas Esmaltes B-52 e Alto Brilho Veloz. Chapa com ferrugem: Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Galvetto Fundo e/ou Acabamento para Galvanizados Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz. Após a secagem, aplicar a tinta de acabamento de sua preferência, sugerimos as linhas Esmaltes B-52 e Alto Brilho Veloz. Repintura da chapa: Lixar (grana 360/400) a superfície onde houver descascamentos e remoção da pintura, remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Tratar os pontos com ferrugem conforme indicação acima. Aplicar uma demão de Galvetto Fundo e/ou Acabamento para Galvanizados Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umeado com água. Limpe as ferramentas com Thinner F-15 ou B-52. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região