

ESMALTE ALTO BRILHO

STANDARD - EXTERIOR/ INTERIOR - BRILHO



Secagem rápida
Excelente cobertura

É uma tinta esmalte sintético brilhante, de bom acabamento e ótima combinação de aderência e resistência. Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento. Sua película lisa garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência da sujeira e facilitando a sua remoção. Utilizado para embelezar superfícies externas e internas de madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquílica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos e aditivos.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes tipo 4.2.1.4, Esmalte Standard ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,85 - 0,95 g/cm ³
Viscosidade	70-90KU	Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/in ² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias ou boneca (áreas pequenas).		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagens Embalagem de 18L: Rende acima de 85m ² Embalagem de 3,6L: Rende acima de 17m ² Embalagem de 3L: Rende acima de 14m ²		Embalagem de 900ml : Rende acima de 4,25m ² Embalagem de 750ml : Rende acima de 3,5m ²
Secagem	30 minutos ao toque 12 horas entre demãos 24 horas final	Demãos	Madeira Nova: 3 demãos, com intervalo de 12 horas Repintura: De 1 a 2 demãos. Rolo de espuma, pincel ou pistola: 2 demãos, dependendo do tipo de superfície. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Chapa galvanizada, zinizada, alumínio e repintura destas mesmas superfícies.
Indicação de Aplicação	Madeira nova e repintura: Lixar para eliminar farrapos (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Diluente A-rraz Veloz. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura, proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz. Madeiras tratadas: Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de produto com 1 e 1/2 partes de Diluente A-rraz Veloz. Nas demais demãos, diluir 10 partes de produto com 1 parte de Diluente A-rraz Veloz. Repintura de ferro: Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:	No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umeado com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz.
GARANTIA:	Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região