

MARTELADO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR
METALIZADO - LISO



Secagem rápida
Excelente aderência

É um esmalte sintético de secagem rápida, fácil aplicação, ótima aderência e dureza, boa cobertura e rendimento. Impermeável e repelente à água, que reduz a incrustação de sujeira, facilitando a limpeza. Após a sua aplicação, a película abre-se em um aspecto metalizado, formando um desenho característico do "Efeito Martelado". Esse efeito só será possível visualizar através da aplicação da tinta à pistola. Este efeito em relevo de sua película é indicado para "corrigir" ou "ocultar" pequenas irregularidades ou defeitos de fabricação de superfícies internas e externas de madeiras, superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados

Informações Técnicas

Composição	Resinas sintéticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto e aditivos.		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.2.1.11 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,85 - 0,95 g/cm ³
Viscosidade	70-90KU	Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Pronto para uso. Não é necessário diluir, pois comprometerá o efeito Martelado. Pistola: Recomenda-se diluir somente para a viscosidade de aplicação que este equipamento requer, podendo ser até 5% com Diluente B-52 ou F-15 Veloz.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma ou do tipo baixo para epóxi, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9 L 8m ²	Embalagem 3,6L 32m ²	Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem	20-25 minutos 4-6 horas 2 horas 24 horas	ao toque entre demãos ao manuseio final	Demãos De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4~6 horas Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados.
Indicação de Aplicação	Mancha de óleos: Lavar com solução de água e detergente. Aguardar a secagem. Se não remover, limpar com algum decapante ou desengraxante. Seguir as orientações específicas de cada superfície indicada anteriormente. Ferro ou Aço carbono: Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Alumínio ou Galvanizado: Novo: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado ou Washprimer Veloz. Repintura: Raspar e lixar a superfície para remover tinta antiga e maladerida.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umeado com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-raz Veloz. Para pistola, usar Thinner B-52 ou F-15 Veloz.
	GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região