

## ESMALTE BASE ÁGUA ECO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - BRILHANTE



Zero odor após 3h  
Secagem rápida  
Excelente acabamento

É um produto a base de água de ótima aderência, secagem rápida, total proteção às superfícies, não agredir o meio ambiente e, ao contrário dos esmaltes a base de solventes, não possui odor. Tem ótimo desempenho em ambientes externos e internos, sendo indicado para pintura em madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, PVC e repintura sobre alvenaria, além de diluir e limpar as ferramentas com água, dispensando o uso do Diluente A-raz, facilitando o processo de pintura.

### Informações Técnicas

Composição	Água, resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes e microbicidas não metálicos.		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.2.3.1 Esmalte Premium Brilhante da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	8,5 - 10	Densidade	1,200 - 1,400 g/cm³
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Pincel e Rolo de espuma: Diluir com água potável até 10%. Pistola: Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistolas (áreas grandes), e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).		
Rendimento	Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 0,9L 4m²	Embalagem 3,6L 16m²
			Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem	30 minutos 2 horas 6 horas	ao toque entre demãos final	Demãos  De 2 a 3 demãos com intervalo de 2 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

### Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, PVC e repintura sobre alvenaria.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<b>Superfície Nova (Madeira, Metal, Alumínio e Galvanizado):</b> Lixar para eliminar pontos de ferrugem no metal e farpas na madeira (grana 180/240). Para galvanizado e alumínio, utilizar lixa 220 a 240. Eliminar o pó e farpas. Para madeiras resinosas, aplicar 2 demãos de Selador Madeira Veloz e aguardar 2 horas. Limpar com um pano umedecido com água. Aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Preparador Veloz. Esperar 4 horas e pintar com Esmalte Base Água Eco Veloz. Esperar 2 horas e aplicar a 2ª demão. Para madeira, caso necessário, corrigir com Massa Corrida Veloz e aplicar mais uma demão de Fundo Preparador Veloz. <b>Repintura (Madeira, Metal, Alumínio e Galvanizado):</b> Lixar para eliminar todo o brilho (grana 220/240). Caso o substrato fique exposto, aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Preparador Veloz e aguardar 4 horas. Limpar com um pano umedecido com água. Pintar com Esmalte Base Água Eco Veloz. Esperar 2 horas e aplicar a 2ª demão. <b>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas:</b> Lavar com água e sabão, enxaguar e aguardar a secagem. <b>Repintura (Alvenaria):</b> Lixar (grana 220/240) e eliminar o brilho e o pó.

### Recomendações

<b>Recomendações</b>	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.  <b>ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.  <b>GARANTIA:</b> Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
----------------------	---

### Precauções

<b>Precauções</b>	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



**ATENÇÃO:**

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br



**Tintas Veloz**

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região