

EPÓXI BASE ÁGUA ECO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR
BRILHANTE - ACETINADO



Zero odor após 3h
Secagem rápida
Alta aderência
Protege do mofo

É um produto a base d'água monocomponente de fácil aplicação, acabamentos brilhante e acetinado, baixo odor, secagem rápida, antimoho e que tem como grande vantagem a formação de uma película de alta dureza que repele a água, deixando a superfície resistente às intempéries sem a ocorrência de calcinação após seco. Pode ser aplicado em diversas superfícies, externas e internas (azulejos, pastilhas, vidros, reboco com massa acrílica, pisos de concreto e de cimento, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas).

Informações Técnicas

Composição	Água, resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e outros aditivos.				
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 11702 vigente Tipo 4.2.3.1 (Brilhante) e Tipo 4.2.3.2 (Acetinado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).				
pH	8,5 - 10	Densidade	1,200 - 1,400 g/cm³		
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Pincel e Rolo de lã: Diluir com água potável até 10%. Pistola: Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.		
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses				
Aplicação	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel trincha e pistola convencional.				
Rendimento	Embalagem 0,9L NÃO SE APLICA		Embalagem 3,6L 18m²		Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.					

Secagem	1 hora ao toque 4 horas entre demãos 12 horas final 72 horas tráfego em pisos	Demãos	De 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.
----------------	--	---------------	--

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Azulejos, piso de concreto, vidro, reboco, aço carbono, aço galvanizado, alvenaria (massa corrida ou acrílica), pastilhas, alumínio e madeira.
Indicação de Aplicação	Superfícies já pintadas com epóxi: Se a pintura anterior estiver em boas condições, remover graxas, gorduras e outros contaminantes. Lixar (grana 180/240), eliminar o pó com um pano úmido e aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz com a diluição indicada. Superfícies em más condições, deve-se remover a pintura antiga e pintar novamente. Alvenaria: Para superfícies de reboco e concreto, aguardar a secagem e cura de no mínimo 30 dias. Devem-se apresentar firmes, bem agregadas e isentas de cal. Aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixe secar e aplique as demãos posteriores com a diluição indicada. Pisos de cimento queimado: Deverão sofrer tratamento prévio com solução a 10% em volume de ácido muriático antes da pintura. Neste caso, enxaguar bem a superfície com água e deixar secar. Em seguida, aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixar secar e em seguida aplicar as demãos posteriores com a diluição indicada. Alumínio e Aluminizado: Eliminar toda a gordura, graxas ou outros contaminantes e aplicar o Epóxi Base Água Veloz com a diluição indicada diretamente sobre a superfície, sem necessidade de aplicação prévia de fundo. Azulejos, pastilhas de vidro: Lavar com água e sabão para remover gorduras, graxas entre outros, deixe secar. Aplicar o Epóxi Base Água Veloz. Cuidado especial à limpeza de azulejos de cozinha e às regiões de rejunte, devido ao excesso de incrustação de gordura. Pisos de concreto: Deverão estar totalmente secos e curados por pelo mínimo 30 dias, perfeitamente limpos, livres de graxa, óleos ou outros tipos de contaminantes. Aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixe secar e em seguida aplique as demãos posteriores com a diluição indicada. Aço carbono: Lixar para eliminar a ferrugem da superfície, remover toda a poeira de lixamento, aplicar um primer anticorrosivo e em seguida aplicar o Epóxi Base Água Veloz na diluição indicada. Madeira nova: Deixar totalmente seca e com menos de 20% de umidade (madeiras verdes ou úmidas não deverão ser pintadas). Aplicar uma demão do Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador e deixe secar. Aplique as demãos posteriores com a diluição indicada.

Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
----------------------	--

Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	---



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz



Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região